

1.	beständig	Acetaldehyd (Ethanal), 40%
2.	beständig	Acetamid
3.	beständig	Acetamid, 50%
4.	beständig	Aceton (Dimethylketon, Propanon)
5.	beständig	Acetonitril (Methylcyanid)
6.	beständig	Acetophenon
7.	beständig	Acetylcellulose (Celluloseacetat)
8.	beständig	Acetylenegas
9.	beständig	Acetylsalicylsäure
10.	beständig	Acrylnitril
11.	beständig	Acrylsäureethylester (Ethylacrylat)
12.	beständig	Akkusäure
13.	beständig	Alanin
14.	beständig	Alaun (Kaliumaluminiumsulfat), wässrig
15.	beständig	Alkohol
16.	beständig	Allylchlorid (3-Chlor-1-propen)
17.	beständig	Aluminiumacetat, wässrig
18.	beständig	Aluminiumchlorid
19.	beständig	Aluminiumfluorid
20.	beständig	Aluminiumhydroxid
21.	beständig	Aluminiumnitrat
22.	beständig	Aluminiumoxid
23.	beständig	Aluminiumsulfat
24.	beständig	Aminoessigsäure
25.	beständig	Ammoniak, 10%
26.	beständig	Ammoniak, flüssig (wasserfrei)
27.	beständig	Ammoniak, wässrig (Salmiakgeist)
28.	beständig	Ammoniumacetat
29.	beständig	Ammoniumcarbonat (Hirschhornsalz)
30.	beständig	Ammoniumcarbonat, 50%
31.	beständig	Ammoniumcarbonat, wässrig
32.	beständig	Ammoniumchlorid (Salmiak)
33.	beständig	Ammoniumchlorid, fest
34.	beständig	Ammoniumchlorid, wässrig
35.	beständig	Ammoniumdihydrogenphosphat
36.	beständig	Ammoniumeisen-(III)-sulfat

37.	beständig	Ammoniumfluorid (Fluorammon), gesättigt
38.	beständig	Ammoniumfluorid (Fluorammon), wässrig
39.	beständig	Ammoniumhydrogencarbonat
40.	beständig	Ammoniumhydrogendifluorid
41.	beständig	Ammoniumhydrosulfid
42.	beständig	Ammoniumhydroxid, wässrig
43.	beständig	Ammoniumnitrat (Düngemittel)
44.	beständig	Ammoniumnitrat, 10%
45.	beständig	Ammoniumnitrat, gesättigt
46.	beständig	Ammoniumphosphat (Düngemittel)
47.	beständig	Ammoniumsulfat (Düngemittel)
48.	beständig	Ammoniumsulfat, 10%
49.	beständig	Ammoniumsulfat, gesättigt
50.	beständig	Ammoniumsulfid
51.	beständig	Ammoniumsulfid, wässrig
52.	beständig	Amylacetat (Pentylacetat)
53.	beständig	Amylalkohol (Pentanol, Pentylalkohol)
54.	beständig	Amylchlorid (Pentylchlorid, 1-Chlor-pentan)
55.	beständig	Ananassaft
56.	beständig	Anethol
57.	beständig	Anisol (Methoxybenzol, Methylphenylether)
58.	beständig	Anon (Cyclohexanon)
59.	beständig	Antichlor (Natriumthiosulfat, Fixiersalz)
60.	beständig	Apfelsinensaft
61.	beständig	Apfelsinenschalenöl
62.	beständig	Argongas
63.	beständig	Arsensäure
64.	beständig	Ätzkali (Kaliumhydroxid, Kalilauge)
65.	beständig	Ätznatron (Natriumhydroxid, Natronlauge)
66.	beständig	Bariumcarbonat
67.	beständig	Bariumchlorid
68.	beständig	Bariumchlorid, gesättigt
69.	beständig	Bariumchlorid, wässrig
70.	beständig	Bariumhydroxid
71.	beständig	Bariumhydroxid, gesättigt
72.	beständig	Bariumhydroxid, wässrig
73.	beständig	Bariumsulfat (Baryt, Schwerspat)
74.	beständig	Bariumsulfid

75.	beständig	Baumwollsaamenöl
76.	beständig	Benzin
77.	beständig	Benzin, bleifrei
78.	beständig	Benzin, Super
79.	beständig	Benzin/Benzol 80/20 und 70/30
80.	beständig	Benzol
81.	beständig	Benzylchlorid (d-Chlortoluol)
82.	beständig	Bernsteinsäure
83.	beständig	Bienenwachs
84.	beständig	Bier
85.	beständig	Bittersalz (Magnesiumsulfat)
86.	beständig	Bleiacetat (Bleizucker)
87.	beständig	Bleitetraethyl (Tetraethylblei, TEL)
88.	beständig	Bleizucker (Bleiacetat)
89.	beständig	Borax (Natriumtetraborat)
90.	beständig	Borsäure
91.	beständig	Borsäure, 10%
92.	beständig	Branntweine (Ethylalkohol, Spiritus)
93.	beständig	Bremsflüssigkeit, ATE blau (Glykolbasis)
94.	beständig	Brombenzol (Monobrombenzol)
95.	beständig	Brommethan
96.	beständig	Bromtrifluormethan
97.	beständig	Butadien
98.	beständig	Butan
99.	beständig	Butan, flüssig
100.	beständig	Butan, gasförmig
101.	beständig	Butanol (Butylalkohol)
102.	beständig	Butanon (Methylethylketon, MEK)
103.	beständig	Buten
104.	beständig	Butter
105.	beständig	Butylacetat (Essigsäurebutylester)
106.	beständig	Butylacrylat
107.	beständig	Butylalkohol (Butanol)
108.	beständig	Butylenglykol (2-Butoxy-Ethanol, Butylcellosolve)
109.	beständig	Butylglykol
110.	beständig	Calciumarsenat
111.	beständig	Calciumbicarbonat
112.	beständig	Calciumcarbonat (Kreide)

113.	beständig	Calciumchlorid, 10%
114.	beständig	Calciumchlorid, wässrig
115.	beständig	Calciumhydroxid (Kalkmilch)
116.	beständig	Calciumhydroxid (Kalkmilch), konzentriert
117.	beständig	Calciumhydroxid (Kalkmilch), wässrig
118.	beständig	Calciumhypochlorit, gesättigt
119.	beständig	Calciumnitrat, wässrig
120.	beständig	Calciumphosphat
121.	beständig	Calciumphosphat, wässrig
122.	beständig	Calciumsulfat (Gips)
123.	beständig	Calichelösung (Chilesalpeter)
124.	beständig	Carbolineum
125.	beständig	Carnaubawachs
126.	beständig	Celluloseacetat (Acetylcellulose)
127.	beständig	Chlorbenzol (Monochlorbenzol)
128.	beständig	Chlorbrommethan (Methylenchlorbromid)
129.	beständig	Chlordifluormethan
130.	beständig	Chlorethan (Ethylchlorid)
131.	beständig	Chlorethylen
132.	beständig	Chlorfluormethan
133.	beständig	Chlorpentafluorethan
134.	beständig	Chlortrifluormethan
135.	beständig	Citronensäure
136.	beständig	Citrusöle
137.	beständig	Clophen (Polychlordiphenyl)
138.	beständig	Clophen A60, 50%
139.	beständig	Cyclanon
140.	beständig	Cyclohexan (Hexamethylen, Hexahydrobenzol)
141.	beständig	Cyclohexanol (Hexalin, Anol)
142.	beständig	Cyclohexanon (Anon)
143.	beständig	Dekahydronaphthalin (Dekan)
144.	beständig	Dekalin (Dekahydronaphthalin, Dekan)
145.	beständig	Dextrin
146.	beständig	Dextrin, wässrig
147.	beständig	Diaceton (Diacetonalkohol, Pyranton)
148.	beständig	Diacetonalkohol (Pyranton, Dial, DA)
149.	beständig	Dibenzylether
150.	beständig	Dibenzylsebacat

151.	beständig	Dibromtetrafluormethan
152.	beständig	Dibutylphthalat (Palatinol A)
153.	beständig	Dibutylsebacat
154.	beständig	Dichlor-hexafluorcyclobutan
155.	beständig	Dichlorbenzol, 1,4-
156.	beständig	Dichlordifluormethan
157.	beständig	Dichlorfluormethan
158.	beständig	Dichlortetrafluorethan
159.	beständig	Dicothylphthalat
160.	beständig	Diesekraftstoff
161.	beständig	Dieselöl
162.	beständig	Diethylether (Ether)
163.	beständig	Difluorchlorethan
164.	beständig	Difluorethan
165.	beständig	Difluormethan
166.	beständig	Difluortetrachlorethan
167.	beständig	Dihydroxybernsteinsäure (Weinsäure)
168.	beständig	Diisooctylphthalat (DOP)
169.	beständig	Dimethylamin
170.	beständig	Dimethylbenzol (Xylol)
171.	beständig	Dimethylether
172.	beständig	Dimethylketon (Aceton, Propanon)
173.	beständig	Dinatriumphosphat
174.	beständig	Dioctylphthalat (Octal, DOP)
175.	beständig	Dioxan
176.	beständig	Diphyl
177.	beständig	Distickstoffmonoxid (Lachgas)
178.	beständig	Eisennitrat, gesättigt
179.	beständig	Eisennitrat, wässrig
180.	beständig	Erdgas (Grubengas, Methangas)
181.	beständig	Erdnussöl
182.	beständig	Erdöl
183.	beständig	Essig
184.	beständig	Essigester (Ethylacetat, Essigsäureethylester)
185.	beständig	Essigsäurebutylester (Butylacetat)
186.	beständig	Essigsäureethylester (Ethylacetat)
187.	beständig	Essigsäuremethylester (Methylacetat)
188.	beständig	Essigsäurevinylester (Vinylacetat)

189.	beständig	Ethanal (Acetaldehyd)
190.	beständig	Ethanol (Ethylalkohol, Spiritus), 100%
191.	beständig	Ethanol (Ethylalkohol, Spiritus), 40%
192.	beständig	Ethanol (Ethylalkohol, Spiritus), 50%
193.	beständig	Ethanol (Ethylalkohol, Spiritus), 96%
194.	beständig	Ether (Diethylether)
195.	beständig	Ethylacetat (Essigsäureethylester, Essigester)
196.	beständig	Ethylacrylat (Acrylsäureethylester)
197.	beständig	Ethylalkohol (Ethanol, Spiritus)
198.	beständig	Ethylchlorid (Chlorethan)
199.	beständig	Ethylen
200.	beständig	Ethylendiamin (1,2-Diaminoethan)
201.	beständig	Ethylether (Ether, Diethylether)
202.	beständig	Ethylhexanol (Isooctylalkohol, 2-Ethyl-1-hexanol)
203.	beständig	Ethylmethylketon
204.	beständig	Exsikkatorfett
205.	beständig	Ferricyankalium
206.	beständig	Ferrocyanalium
207.	beständig	Fettalkoholsulfonate
208.	beständig	Fette, mineralisch
209.	beständig	Fette, pflanzlich und tierisch
210.	beständig	Fette, Speiseöle
211.	beständig	Fettsäuren
212.	beständig	Fischtran
213.	beständig	Fixiersalz (Antichlor, Natriumthiosulfat)
214.	beständig	Flüssigseifen
215.	beständig	Formaldehyd (Formalin, Methanal), 40%
216.	beständig	Fotoemulsionen
217.	beständig	Fotoentwickler
218.	beständig	Fotofixierbäder
219.	beständig	Freon (Frigen) 11
220.	beständig	Freon (Frigen) 112
221.	beständig	Freon (Frigen) 113
222.	beständig	Freon (Frigen) 114
223.	beständig	Freon (Frigen) 114 B2
224.	beständig	Freon (Frigen) 115
225.	beständig	Freon (Frigen) 12
226.	beständig	Freon (Frigen) 13 B1

227.	beständig	Freon (Frigen) 14
228.	beständig	Freon (Frigen) 142b
229.	beständig	Freon (Frigen) 152a
230.	beständig	Freon (Frigen) 21
231.	beständig	Freon (Frigen) 218
232.	beständig	Freon (Frigen) 22
233.	beständig	Freon (Frigen) 31
234.	beständig	Freon (Frigen) 32
235.	beständig	Freon (Frigen) 502
236.	beständig	Freon (Frigen) BF
237.	beständig	Freon (Frigen) C 316
238.	beständig	Freon (Frigen) C 318
239.	beständig	Freon (Frigen) MF
240.	beständig	Freon (Frigen) PCA
241.	beständig	Freon (Frigen) TA
242.	beständig	Freon (Frigen) TC
243.	beständig	Freon (Frigen) TF
244.	beständig	Freon (Frigen) TMC
245.	beständig	Freon (Frigen) TP 35
246.	beständig	Freon (Frigen) TWD 602
247.	beständig	Fruchtsäfte
248.	beständig	Fructose
249.	beständig	Gallussäure (Trihydroxybenzolsäure)
250.	beständig	Gasoline
251.	beständig	Gelatine
252.	beständig	Gelatine, wässrig
253.	beständig	Gerbeextrakte, pflanzlich
254.	beständig	Gerbsäure (Tannin)
255.	beständig	Getriebeöl, mineralisch
256.	beständig	Gips (Calciumsulfat)
257.	beständig	Glaubersalz (Natriumsulfat)
258.	beständig	Glukose (Traubenzucker)
259.	beständig	Glycerin (Glycerol)
260.	beständig	Grubengas (Methangas, Erdgas)
261.	beständig	Harnstoff
262.	beständig	Harnstoff, wässrig
263.	beständig	HD-Öl Motorenöl, aromatenfrei
264.	beständig	Hefe

265.	beständig	Heizöl, Erdölbasis
266.	beständig	Heizöl, Stein- und Braunkohlenbasis
267.	beständig	Heliumgas
268.	beständig	Heptan
269.	beständig	Hexahydrobenzol (Cyclohexan, Hexamethylen)
270.	beständig	Hexaldehyd
271.	beständig	Hexalin (Cyclohexanol)
272.	beständig	Hexamethylen (Cyclohexan, Hexahydrobenzol)
273.	beständig	Hexan
274.	beständig	Hexanol (Hexylalkohol)
275.	beständig	Hexen
276.	beständig	Hexylalkohol (Hexanol)
277.	beständig	Hirschhornsalz (Ammoniumcarbonat)
278.	beständig	Holzgeist (Methanol, Methylalkohol)
279.	beständig	Holzöl
280.	beständig	Honig
281.	beständig	Hydraulikflüssigkeit, Gruppe H, HL, HLP (Mineralölbasis)
282.	beständig	Hydraulikflüssigkeit, Gruppe HSA (Öl-Wasser-Emulsion)
283.	beständig	Hydraulikflüssigkeit, Gruppe HSB (Wasser-Öl-Emulsion)
284.	beständig	Hydraulikflüssigkeit, Gruppe HSC (Polyglykol-Basis)
285.	beständig	Hydraulikflüssigkeit, Gruppe HSD a (R) (Phosphorsäureester)
286.	beständig	Hydraulikflüssigkeit, Gruppe HSD b (S) (Phosphorsäureester)
287.	beständig	Hydraulikflüssigkeit, Gruppe HSD c (T) (Phosphorsäureester)
288.	beständig	Isobutanol (Isobutylalkohol)
289.	beständig	Isobutylalkohol (Isobutanol)
290.	beständig	Isobutylmethylketon
291.	beständig	Isooctan
292.	beständig	Isooctylalkohol (Ethylhexanol)
293.	beständig	Isopropylacetat
294.	beständig	Isopropylacetone (Methylisobutylketon, MIBK)
295.	beständig	Isopropylalkohol (Isopropanol, Persprit)
296.	beständig	Jauche
297.	beständig	Kakaobutter
298.	beständig	Kalisalpeter (Kaliumnitrat)
299.	beständig	Kaliumacetat
300.	beständig	Kaliumaluminiumsulfat (Alaun), wässrig
301.	beständig	Kaliumaluminiumsulfat, gesättigt
302.	beständig	Kaliumaluminiumsulfat, verdünnt

303.	beständig	Kaliumborat, 10%
304.	beständig	Kaliumcarbonat (Pottasche)
305.	beständig	Kaliumcarbonat (Pottasche), wässrig
306.	beständig	Kaliumchlorat
307.	beständig	Kaliumchlorat, gesättigt
308.	beständig	Kaliumchlorat, wässrig
309.	beständig	Kaliumchlorid (Sylvin)
310.	beständig	Kaliumchromat (Chromkali gelb)
311.	beständig	Kaliumchromat (Chromkali gelb), gesättigt
312.	beständig	Kaliumcyanid (Cyankali), gesättigt
313.	beständig	Kaliumcyanid (Cyankali), wässrig
314.	beständig	Kaliumfluorid
315.	beständig	Kaliumhydrogencarbonat
316.	beständig	Kaliumhydroxid (Ätzkali, Kalilauge)
317.	beständig	Kaliumhydroxid (Ätzkali, Kalilauge), 1%
318.	beständig	Kaliumhydroxid (Ätzkali, Kalilauge), 10%
319.	beständig	Kaliumhydroxid (Ätzkali, Kalilauge), 30%
320.	beständig	Kaliumhydroxid (Ätzkali, Kalilauge), 50%
321.	beständig	Kaliumjodid
322.	beständig	Kaliumjodid, gesättigt
323.	beständig	Kaliumjodid, wässrig
324.	beständig	Kaliumnitrat (Kalisalpeter)
325.	beständig	Kaliumnitrat (Kalisalpeter), 50%
326.	beständig	Kaliumnitrat (Kalisalpeter), wässrig
327.	beständig	Kalumpersulfat
328.	beständig	Kaliumsulfat
329.	beständig	Kaliumsulfid
330.	beständig	Kaliumsulfid
331.	beständig	Kalkmilch (Calciumhydroxid)
332.	beständig	Kastoröl (Rizinusöl)
333.	beständig	Kautschukdispersion
334.	beständig	Kerosin
335.	beständig	Kiefernadelöl
336.	beständig	Kochsalz (Natriumchlorid)
337.	beständig	Kohlendioxid
338.	beständig	Kohlendioxid, feucht
339.	beständig	Kohlenmonoxid, trocken
340.	beständig	Kohlensäure

341.	beständig	Kohlenstoffdisulfid (Schwefelkohlenstoff)
342.	beständig	Kokosfett
343.	beständig	Kokosnussöl
344.	beständig	Kraftstoff, Normal
345.	beständig	Kraftstoff, Super
346.	beständig	Kreide (Calciumcarbonat)
347.	beständig	Kupfer-(II)-nitrat, gesättigt
348.	beständig	Kupferacetat, wässrig
349.	beständig	Kupfernitrat, wässrig
350.	beständig	Kupfersulfat (Kupfervitriol)
351.	beständig	Kupfersulfat (Kupfervitriol), 10%
352.	beständig	Kupfervitriol (Kupfersulfat)
353.	beständig	Lachgas (Stickoxid)
354.	beständig	Lactose
355.	beständig	Lanolin (Wollfett)
356.	beständig	Latex
357.	beständig	Laugen, verdünnt
358.	beständig	Lavendelöl
359.	beständig	Lebertran
360.	beständig	Leim (Knochenleim)
361.	beständig	Leinöl (Leinsamenöl)
362.	beständig	Leinsamenöl (Leinöl)
363.	beständig	Leuchtgas
364.	beständig	Leuchtgas, benzolfrei
365.	beständig	Likör
366.	beständig	Magnesiumcarbonat
367.	beständig	Magnesiumchlorid, wässrig
368.	beständig	Magnesiumhydroxid
369.	beständig	Magnesiumnitrat
370.	beständig	Magnesiumsulfat (Bittersalz)
371.	beständig	Maisöl
372.	beständig	Margarine
373.	beständig	Meerwasser (Salzwasser)
374.	beständig	MEK (Butanon, Methylethylketon)
375.	beständig	Melasse
376.	beständig	Melassewürze
377.	beständig	Methan
378.	beständig	Methangas (Grubengas, Erdgas)

379.	beständig	Methoxybenzol (Anisol, Methylphenylether)
380.	beständig	Methylacetat (Essigsäuremethylester)
381.	beständig	Methylalkohol (Methanol, Holzgeist)
382.	beständig	Methylbenzol (Toluol)
383.	beständig	Methylcellosolve (Methylglykolacetat)
384.	beständig	Methylcyanid (Acetonitril)
385.	beständig	Methylenchlorbromid (Chlorbrommethan)
386.	beständig	Methylglykol
387.	beständig	Methylglykolacetat (Methylcellosolve)
388.	beständig	Methylisobutylketon (Isopropylacetone, MIBK)
389.	beständig	Methylphenylether (Anisol, Methoxybenzol)
390.	beständig	Milch
391.	beständig	Milchsäure, konzentriert
392.	beständig	Milchsäure, wässrig
393.	beständig	Mineralöle
394.	beständig	Monobrombenzol
395.	beständig	Monochlorbenzol (Chlorbenzol)
396.	beständig	Naphtha
397.	beständig	Naphthalin (Steinöl)
398.	beständig	Natriumacetat
399.	beständig	Natriumbenzoat
400.	beständig	Natriumbicarbonat, wässrig
401.	beständig	Natriumbisulfat
402.	beständig	Natriumbisulfid, wässrig
403.	beständig	Natriumborat, gesättigt
404.	beständig	Natriumborat, wässrig
405.	beständig	Natriumbromid
406.	beständig	Natriumcarbonat (Soda)
407.	beständig	Natriumcarbonat (Soda), wässrig
408.	beständig	Natriumchlorat
409.	beständig	Natriumchlorid (Kochsalz)
410.	beständig	Natriumchlorit, verdünnt
411.	beständig	Natriumchlorit, wässrig
412.	beständig	Natriumchromat
413.	beständig	Natriumcyanid, gesättigt
414.	beständig	Natriumcyanid, wässrig
415.	beständig	Natriumdichromat
416.	beständig	Natriumdisulfid

417.	beständig	Natriumfluorid
418.	beständig	Natriumhydroxid (Natronlauge, Ätznatron)
419.	beständig	Natriumhydroxid (Natronlauge, Ätznatron), 1%
420.	beständig	Natriumhydroxid (Natronlauge, Ätznatron), 30%
421.	beständig	Natriumhydroxid (Natronlauge, Ätznatron), 45%
422.	beständig	Natriumhydroxid (Natronlauge, Ätznatron), 50%
423.	beständig	Natriumhydroxid (Natronlauge, Ätznatron), 60%
424.	beständig	Natriumhydroxid (Natronlauge, Ätznatron), konzentriert
425.	beständig	Natriumnitrat (Chilesalpeter)
426.	beständig	Natriumnitrat (Chilesalpeter), gesättigt
427.	beständig	Natriumnitrat (Chilesalpeter), wässrig
428.	beständig	Natriumnitrit
429.	beständig	Natriumnitrit, gesättigt
430.	beständig	Natriumnitrit, wässrig
431.	beständig	Natriumperborat
432.	beständig	Natriumphosphat
433.	beständig	Natriumphosphat, gesättigt
434.	beständig	Natriumphosphat, wässrig
435.	beständig	Natriumsilicat
436.	beständig	Natriumsilikat, wässrig
437.	beständig	Natriumsulfat (Glaubersalz)
438.	beständig	Natriumsulfat (Glaubersalz), gesättigt
439.	beständig	Natriumsulfat (Glaubersalz), wässrig
440.	beständig	Natriumsulfid
441.	beständig	Natriumsulfid, gesättigt
442.	beständig	Natriumsulfid, wässrig
443.	beständig	Natriumsulfit
444.	beständig	Natriumtetraborat (Borax)
445.	beständig	Natriumthiosulfat (Antichlor, Fixiersalz)
446.	beständig	Natronlauge (Natriumhydroxid)
447.	beständig	Natronlauge (Natriumhydroxid, Ätznatron), 50%
448.	beständig	Neongas
449.	beständig	Nickel-(II)-chlorid
450.	beständig	Nickelacetat, wässrig
451.	beständig	Nickelchlorid
452.	beständig	Nickelsulfat
453.	beständig	Nickelsulfat, gesättigt
454.	beständig	Octafluor-cyclobutan

455.	beständig	Octal (Diocetylphthalat, DOP)
456.	beständig	Octan
457.	beständig	Octylalkohol
458.	beständig	Olivenöl
459.	beständig	Ölsäure (Oleinsäure)
460.	beständig	P3-Lösung, wässrig
461.	beständig	Palatinol A (Dibutylphthalat)
462.	beständig	Palmitinsäure
463.	beständig	Palmkernöl
464.	beständig	Palmöl
465.	beständig	Paraffin (Alkaut)
466.	beständig	Paraffinemulsion
467.	beständig	Paraffinöl
468.	beständig	Paraffinwachs, geschmolzen
469.	beständig	Parfüm
470.	beständig	Pectin, wässrig
471.	beständig	Pektin
472.	beständig	Pentachlordiphenyl
473.	beständig	Pentan
474.	beständig	Pentanol (Pentylalkohol, Amylalkohol)
475.	beständig	Pentylalkohol (Pentanol, Amylalkohol)
476.	beständig	Pentylchlorid (Amylchlorid, 1-Chlor-pentan)
477.	beständig	Perfluorpropan
478.	beständig	Petrolether
479.	beständig	Petroleum
480.	beständig	Phosgen, flüssig
481.	beständig	Phosgen, gasförmig
482.	beständig	Phosphin
483.	beständig	Polyesterharze
484.	beständig	Pottasche (Kaliumcarbonat)
485.	beständig	Pottasche (Kaliumcarbonat), wässrig
486.	beständig	Propan, flüssig
487.	beständig	Propan, gasförmig
488.	beständig	Propanol (Propylalkohol)
489.	beständig	Propanon (Aceton, Dimethylketon)
490.	beständig	Propen
491.	beständig	Propylacetat
492.	beständig	Propylalkohol (Propanol)

493.	beständig	Propylen
494.	beständig	Pyranton (Diacetonalkohol, Dial, DA)
495.	beständig	Pyrogallol (Pyrogallussäure, Brenzgallussäure)
496.	beständig	Quecksilber
497.	beständig	Quecksilbernitrat
498.	beständig	Rindertalg
499.	beständig	Rizinusöl (Kastoröl)
500.	beständig	Rohöl
501.	beständig	Salicylsäure (o-Hydroxybenzoesäure)
502.	beständig	Salicylsäure, gesättigt
503.	beständig	Salicylsäure, Pulver
504.	beständig	Salmiak (Ammoniumchlorid)
505.	beständig	Salmiakgeist
506.	beständig	Salzsole
507.	beständig	Salzwasser (Meerwasser)
508.	beständig	Sauerstoff
509.	beständig	Schmieröl (Mineralölbasis)
510.	beständig	Schwefel
511.	beständig	Schwefelhexafluorid
512.	beständig	Schwefelkohlenstoff (Kohlenstoffdisulfid)
513.	beständig	Schwefelsäure, 10%
514.	beständig	Schwefelwasserstoff
515.	beständig	Seifenwasser (Seifenlösung)
516.	beständig	Silbernitrat (Höllenstein)
517.	beständig	Silbernitrat (Höllenstein), wässrig
518.	beständig	Siliconfett
519.	beständig	Siliconöl
520.	beständig	Soda (Natriumcarbonat)
521.	beständig	Soda (Natriumcarbonat), wässrig
522.	beständig	Speisefette, Speiseöle
523.	beständig	Spiritus (Ethylalkohol, Ethanol)
524.	beständig	Stärke
525.	beständig	Stärke, wässrig
526.	beständig	Stärkesirup
527.	beständig	Stearinsäure (Zinksalz)
528.	beständig	Steinkohlenteeröl
529.	beständig	Stickstoff
530.	beständig	Styrol (Vinylbenzol, Phenylethylen)

531.	beständig	Talg
532.	beständig	Tannin (Gerbsäure)
533.	beständig	Terpentin
534.	beständig	Tetraethylblei (Bleitetraethyl, TEL)
535.	beständig	Tetrafluormethan
536.	beständig	Tetrahydrofuran (Diethylenoxid, Tetramethylenoxid)
537.	beständig	Tetrahydronaphthalin (Tetralin)
538.	beständig	Tetralin (Tetrahydronaphthalin)
539.	beständig	Tetramethylenoxid (Tetrahydrofuran)
540.	beständig	Thiofuran (Thiol, Thiophen)
541.	beständig	Thiophen (Thiofuran, Thiol)
542.	beständig	Tierische Fette
543.	beständig	Tinte
544.	beständig	Toluol (Methylbenzol)
545.	beständig	Trafoöl
546.	beständig	Traganth
547.	beständig	Transformatorenöl (Erdölbasis)
548.	beständig	Traubenzucker (Glukose)
549.	beständig	Tributylphosphat (Triethylphosphat)
550.	beständig	Trichlorfluormethan
551.	beständig	Trichlortrifluorethan
552.	beständig	Triethanolamin (Triethylolamid)
553.	beständig	Triethylphosphat (Tributylphosphat)
554.	beständig	Trifluortrichlorethan
555.	beständig	Trikresylphosphat
556.	beständig	Trilon B, 10%
557.	beständig	Trinatriumphosphat
558.	beständig	Trioctylphosphat
559.	beständig	Turbinenöl, mineralisch
560.	beständig	Urin
561.	beständig	Vaseline
562.	beständig	Vaselinöl
563.	beständig	Vinylacetat (Essigsäurevinylester)
564.	beständig	Vinylbenzol (Styrol)
565.	beständig	Wachs geschmolzen
566.	beständig	Wachse
567.	beständig	Waschlaugen
568.	beständig	Waschmittel

569.	beständig	Wasser, destilliertes
570.	beständig	Wasser, kohlenensäurehaltig
571.	beständig	Wasser/Quellwasser, kalt
572.	beständig	Wasserglas (Kaliumsilikat) (Kaliwasserglas)
573.	beständig	Wasserglas (Natriumsilikat) (Natriumwasserglas)
574.	beständig	Wasserstoff
575.	beständig	Wasserstoff, gasförmig
576.	beständig	Wein, Weinbrand
577.	beständig	Weingeist, 50%
578.	beständig	Weingeist, 96%
579.	beständig	Weinsäure (Dihydroxybernsteinsäure)
580.	beständig	Weinsteinsäure
581.	beständig	Whisky
582.	beständig	Wollfett (Lanolin)
583.	beständig	Xenon
584.	beständig	Xylol (Dimethylbenzol)
585.	beständig	Zinknitrat
586.	beständig	Zinkoxid
587.	beständig	Zinksalz (Stearinsäure)
588.	beständig	Zinnchlorid, wässrig
589.	beständig	Zitronensaft
590.	beständig	Zitronensäure, 10%
591.	beständig	Zitronensäure, wässrig
592.	beständig	Zitrussäfte
593.	beständig	Zuckerrübensaft
594.	beständig	Zuckersirup
595.	beständig	Zweitaktöl
596.	bedingt beständig	Acetanhydrid (Essigsäureanhydrid)
597.	bedingt beständig	Acetylentetrachlorid (Tetrachlorethan)
598.	bedingt beständig	Allylalkohol (2-Propen 1-ol)
599.	bedingt beständig	Aluminiumammoniumsulfat
600.	bedingt beständig	Aluminiumchlorid, fest
601.	bedingt beständig	Aluminiumchlorid, gesättigt
602.	bedingt beständig	Aluminiumsulfat, gesättigt
603.	bedingt beständig	Ameisensäure, 3%
604.	bedingt beständig	Aminobenzol (Anilin)
605.	bedingt beständig	Anilin (Aminobenzol)
606.	bedingt beständig	Benzaldehyd (Bittermandelöl)

607.	bedingt beständig	Benzoessäure, gesättigt
608.	bedingt beständig	Benzoessäure, wässrig
609.	bedingt beständig	Benzylalkohol (Phenylcarbinol)
610.	bedingt beständig	Benzylcarbinol (Phenylethylalkohol)
611.	bedingt beständig	Bittermandelöl (Benzaldehyd)
612.	bedingt beständig	Bitumen
613.	bedingt beständig	Blei-(II)-acetat
614.	bedingt beständig	Blei-(II)-acetat, wässrig
615.	bedingt beständig	Borsäure, wässrig
616.	bedingt beständig	Butansäure (Buttersäure, Propancarbonsäure)
617.	bedingt beständig	Buttersäure (Butansäure, Propancarbonsäure)
618.	bedingt beständig	Calciumhypochlorit, wässrig
619.	bedingt beständig	Chloressigsäure (Ethylchloracetat)
620.	bedingt beständig	Chloressigsäureethylester (Ethylchloracetat)
621.	bedingt beständig	Chlorethanol (Chlorethylalkohol, Ethylenchlorhydrin)
622.	bedingt beständig	Chloroform (Trichlormethan)
623.	bedingt beständig	Chlorothene (Trichlorethan, Methylchloroform)
624.	bedingt beständig	Chromsäure, 50%
625.	bedingt beständig	Citronensäure, 10%
626.	bedingt beständig	Dichloressigsäure
627.	bedingt beständig	Dichlorethan (Ethylenchlorid)
628.	bedingt beständig	Dichlorethylen (Ethylendichlorid, Vinylidenchlorid)
629.	bedingt beständig	Dichlormethan (Methylenchlorid)
630.	bedingt beständig	Diethanolamin (DEA)
631.	bedingt beständig	Diethylenglykol
632.	bedingt beständig	Diethylenglykolether
633.	bedingt beständig	Dimethylformamid (DMF)
634.	bedingt beständig	Diphenylether (Diphenyloxid)
635.	bedingt beständig	Diphenyloxid (Diphenylether)
636.	bedingt beständig	Eisen-(II)-Chlorid (Ferrochlorid)
637.	bedingt beständig	Eisen-(III)-Chlorid (Ferrichlorid)
638.	bedingt beständig	Eisessig (Essigsäure), konzentriert
639.	bedingt beständig	Essigsäure (Eisessig), konzentriert
640.	bedingt beständig	Essigsäure, 10%
641.	bedingt beständig	Essigsäureanhydrid (Acetanhydrid)
642.	bedingt beständig	Ethylchloracetat (Chloressigsäureethylester)
643.	bedingt beständig	Ethylenchlorhydrin (Chlorethanol)
644.	bedingt beständig	Ethylenchlorid (Dichlorethan)

645.	bedingt beständig	Ethylendichlorid (Dichlorethylen, Vinylidenchlorid)
646.	bedingt beständig	Ethylenglykol (Glykol, 1,2-Ethandiol)
647.	bedingt beständig	Ethylenoxid
648.	bedingt beständig	Ferrichlorid (Eisen-(III)-Chlorid)
649.	bedingt beständig	Ferrochlorid (Eisen-(II)-Chlorid)
650.	bedingt beständig	Formaldehyd (Formalin, Methanal)
651.	bedingt beständig	Formaldehyd (Formalin, Methanal), 10%
652.	bedingt beständig	Formaldehyd (Formalin, Methanal), 30%
653.	bedingt beständig	Formamid
654.	bedingt beständig	Frostschutzmittel (Glykolbasis)
655.	bedingt beständig	Furfurol (Furfurylalkohol)
656.	bedingt beständig	Galvanische Bäder
657.	bedingt beständig	Genantin
658.	bedingt beständig	Glykol (Ethylenglykol)
659.	bedingt beständig	Glysantin
660.	bedingt beständig	Holzteer (Kreosot)
661.	bedingt beständig	Isobutylacetat
662.	bedingt beständig	Isopropanol (2-Propanol)
663.	bedingt beständig	Javellwasser (Natriumhypochlorit, Bleichlauge)
664.	bedingt beständig	Kaliumbichromat
665.	bedingt beständig	Kaliumbichromat, 10%
666.	bedingt beständig	Kaliumbromid (Bromkali)
667.	bedingt beständig	Kaliumdichromat
668.	bedingt beständig	Kaliumdichromat, wässrig
669.	bedingt beständig	Kaliumhypochlorit
670.	bedingt beständig	Kaliumpermanganat, wässrig
671.	bedingt beständig	Kleesäure (Oxalsäure), wässrig
672.	bedingt beständig	Kreosot (Holzteer)
673.	bedingt beständig	Lithiumbromid, wässrig
674.	bedingt beständig	Lithiumchlorid, wässrig
675.	bedingt beständig	Menthol
676.	bedingt beständig	Methanal (Formaldehyd)
677.	bedingt beständig	Methanol (Methylalkohol, Holzgeist)
678.	bedingt beständig	Methylchloroform (Trichlorethan, Chlorothene)
679.	bedingt beständig	Methyldichloracetat
680.	bedingt beständig	Methylenchlorid (Dichlormethan)
681.	bedingt beständig	Methylmonochloracetat
682.	bedingt beständig	Milchsäure, 80%

683.	bedingt beständig	Mirbanöl (Nitrobenzol)
684.	bedingt beständig	Natriumchlorat, wässrig
685.	bedingt beständig	Natriumhypochlorit (Bleichlauge, Javellwasser)
686.	bedingt beständig	Natriumhypochlorit (Bleichlauge, Javellwasser), 12,5%
687.	bedingt beständig	Natriumhypochlorit (Bleichlauge, Javellwasser), 15%
688.	bedingt beständig	Natriumhypochlorit (Bleichlauge, Javellwasser), gesättigt
689.	bedingt beständig	Natriumhypochlorit (Bleichlauge, Javellwasser), verdünnt
690.	bedingt beständig	Nitrobenzol (Mirbanöl)
691.	bedingt beständig	Nitrose Gase
692.	bedingt beständig	Nitroverdünnung
693.	bedingt beständig	Oxalsäure (Kleesäure)
694.	bedingt beständig	Oxalsäure (Kleesäure), wässrig
695.	bedingt beständig	Ozon-Luft-Gemisch
696.	bedingt beständig	Perchlorethylen (Tetrachlorethylen)
697.	bedingt beständig	Pflanzenöl
698.	bedingt beständig	Phenylcarbinol (Benzylalkohol)
699.	bedingt beständig	Phenylethanol
700.	bedingt beständig	Phenylethylalkohol (Benzylcarbinol)
701.	bedingt beständig	Phosphorpentoxid
702.	bedingt beständig	Phosphorsäure, 20%
703.	bedingt beständig	Phosphorsäure, konzentriert
704.	bedingt beständig	Phthalsäure (Benzol-o-dicarbonsäure)
705.	bedingt beständig	Pikrinsäure, wässrig
706.	bedingt beständig	Propancarbonsäure (Buttersäure, Butansäure)
707.	bedingt beständig	Propionsäure (Methylelessigsäure)
708.	bedingt beständig	Propionsäure (Methylelessigsäure), 50%
709.	bedingt beständig	Pyridin
710.	bedingt beständig	Rapsöl
711.	bedingt beständig	Salzsäure (Chlorwasserstoffsäure), 10%
712.	bedingt beständig	Schwefeldioxid
713.	bedingt beständig	Schwefelige Säure
714.	bedingt beständig	Schwefelwasserstoff, gesättigt
715.	bedingt beständig	Stickstofftetraoxid
716.	bedingt beständig	Teer
717.	bedingt beständig	Tetrachlorethan (Acetylentetrachlorid)
718.	bedingt beständig	Tetrachlorethylen (Perchlorethylen)
719.	bedingt beständig	Trichlorethan (Chlorothene, Methylchloroform)
720.	bedingt beständig	Trichlorethylen

721.	bedingt beständig	Trichlormethan (Chloroform)
722.	bedingt beständig	Vinylidenchlorid (Dichlorethylen, Ethylendichlorid)
723.	bedingt beständig	Wasserdampf, +120 °C
724.	bedingt beständig	Wasserstoffsuperoxid (Wasserstoffperoxid), verdünnt
725.	bedingt beständig	Zinkchlorid, 10%
726.	bedingt beständig	Zinkchlorid, wässrig
727.	bedingt beständig	Zitronensäure, 50%
728.	bedingt beständig	Zitronensäure, gesättigt